

2-K Epoxy

Reparaturharz

► 2-Komponentig

Merkmale

- Widerstandsfähiges und selbstnivellierendes Epoxydharz
- Restflexibel
- Selbstentlüftend
- Chemikalienbeständig
- Lösemittelfrei
- Mechanisch hoch belastbar
- Frost- und witterungsbeständig
- Geruchsarm
- Wasserfest
- Für innen und außen

Verarbeitungsvorteile

- Haftet nach Aushärtung auf allen geeigneten Untergründen fast unlösbar
- Gute Dosierbarkeit durch getrennte Gefäße
- Auch an Dämmplatten anwendbar

Anwendungsbereiche

- Anwendbar zum Vergießen und Versiegeln auf horizontalen Flächen
- Geeignet zur Erhöhung der Belastbarkeit von Oberflächen aus herkömmlichem Mörtel oder Estrich
- Zum Reparieren von Hohlstellen und Estrichabtragungen
- Zum Ausbessern von Fehlstellen in Stein- und Betonfußböden
- Anwendbar als Wassersperrschicht
- Anwendbar zur Sanierung von Beton bzw. Estrich



2-K Epoxy

Reparaturharz

Inhalt 1000 ml
Art.-Nr. 238 1 1000

Dichtstoffe

Einsatzbereich

- ▶ Natursteinbetriebe
- ▶ Tiefbau
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Altbausanierung

Verarbeitung

Der Untergrund muss fettfrei, trocken, sauber und haftfähig sein. Lose Teile und Farbanstriche entfernen. Die Komponenten A+B in den Metalldosen aufrühren und im Verhältnis 2:1 in einen geeigneten Behälter gießen. Dann verrühren, bis ein schlierenfreier, grauer Mörtel entsteht. **beko 2-K Epoxy** in die Fugen und Risse gießen und ggf. mit einem Pinsel oder Spachtel verstreichen. Bei Verfüllung an Kanten ist ggf. ein Einschalen notwendig. **beko 2-K Epoxy** ist mit den meisten Lacken überstreichbar.

Hinweise

- ▶ Werkzeuge mit beko Allclean reinigen.
- ▶ Ordnungsgemäß sanierte Risse beeinträchtigen nicht die Gebrauchstüchtigkeit des Estrichs.
- ▶ Zum Erreichen der optimalen Festigkeit von **beko 2-K Epoxy** muss das vorgegebene Mischungsverhältnis zwingend eingehalten werden.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Vor der Anwendung Datenblätter beachten!

Technische Daten

Basis	Epoxydharz und Härter	
Verarbeitbar	von +15° C bis +25° C	
Temperatur	beständig von -25° C bis +100° C	
Offene Zeit (Topfzeit)	ca. 40 bis 45 Minuten (bei +20° C)	
Belastbar	ca. 36 Stunden (je nach Temperatur)	
Endfestigkeit	7 Tage (bei +20° C)	
Farbe	betongrau	
Dichte	ca. 1,43 g/cm ³	
Viskosität	mittelviskos	
Druckfestigkeit	78 N/mm ² (nach DIN 53454)	
Haltbarkeit	12 Monate (ungeöffnet)	
Lagerung	bei Raumtemperatur, nicht über +60° C	
Inhalt / Verpackung	4 Stück/Karton	400 Stück/Palette

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: Mai 2012.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Technische Infos:
www.beko-group.com

Art.-Nr. 238 1 1000 9