

All-Seal Dachdicht

- ▶ **Profiqualität**
- ▶ **Siliconfrei**
- ▶ **Bei Nässe verarbeitbar**

Merkmale

- ▶ Elastischer Fugendichtstoff
- ▶ Kristallklar - hochtransparent
- ▶ Hohe Haftfähigkeit
- ▶ Dauerhaft weichelastisch
- ▶ Fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
- ▶ UV-stabil
- ▶ Bitumenverträglich
- ▶ Kupferverträglich
- ▶ Überstreichbar
- ▶ Innen und außen anwendbar

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Gute Dosierbarkeit
- ▶ Optimal glättbar
- ▶ Einfach zu verarbeiten
- ▶ In fast allen Bereichen universell einsetzbar
- ▶ Haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen

Anwendungsbereiche

- ▶ Zum Dichten und Reparieren
- ▶ Dachabdichtungen
- ▶ Reparaturen auf feuchten Untergründen
- ▶ Reparaturen auf leicht öligem Untergrund



All-Seal Dachdicht

Inhalt 300 ml
Art.-Nr. 233 300 0x

Dichtstoffe

Einsatzbereich

- ▶ Montagebetriebe
- ▶ Glasereien
- ▶ Dachdeckereien
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Sanitärhandwerk

Verarbeitung

Zum Erreichen maximaler Haftfestigkeit ist ein staubfreier und strukturell einwandfreier Untergrund erforderlich. **beko All-Seal Dachdicht** haftet auf vielen Untergründen ohne Voranstrich, sogar auf nassen und leicht öligen Flächen. Grundsätzlich wird aber ein Haftversuch empfohlen, und bei extremen Oberflächen ist die Verwendung eines Primers notwendig. Für optimale Fugendimensionierung die DIN 18540 beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte Hinterfüllmaterial verwendet werden. Die Fugen können mit **beko Glättemittel** und **Fugenspachtel-Set** geglättet werden. **beko All-Seal Dachdicht** ist mit den meisten Farben überstreichbar; Vorversuche erforderlich.

Hinweise

- ▶ Haftflächen müssen sauber und tragfähig sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen.
- ▶ Bei lösemittelhaltigen Anstrichen kann sich die Trocknung verzögern.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.Nr.
Kartuschenpresse Econo-Max	906 3310
beko Fugenspachtel-Set	200 3



Technische Daten

Basis	Synthesekautschuk			
Verarbeitbar	ab +5° C bis max. +40° C; optimal bei ca. +20° C Kartuschentemperatur			
Temperatur	beständig von -25° C bis +100° C			
Hautbildezeit	ca. 15 bis 20 Minuten			
Aushärtung	mehrere mm/Tag			
Farbe	kristallklar - hochtransparent / grau			
Dichte	ca. 0,95 g/cm³			
Viskosität	pastös			
Shore-A-Härte	ca. 25			
Dauerbewegungsaufnahme	max. 25%			
Modul bei 100%	0,5 N/mm²			
Haltbarkeit	24 Monate (bei Raumtemperatur)			
Lagerung	nicht über +60° C; frostunempfindlich			
Farbe / Verpackung	transparent	12 Stück/Karton	1440 Stück/Palette	Art.-Nr. 233 300 01
	grau	12 Stück/Karton	1440 Stück/Palette	Art.-Nr. 233 300 03

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: September 2013.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Online-Katalog:



Technische Infos:
www.beko-group.com