

Silicon acetat

Sanitär-Silicon

► Essigvernetzend

► Profiqualität

Merkmale


- Einfache Handhabung
- Alterungsbeständig
- Hohe Haftfähigkeit
- Dauerelastisch
- Fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
- In vielen Farben lieferbar

Verarbeitungsvorteile

- Gute Dosierbarkeit
- Sehr gut glättbar
- Einfach zu verarbeiten
- Für Reparaturen sehr gut geeignet

Anwendungsbereiche

- Verglasungen
- Abdichtungen
- Reparaturen
- Im Sanitärbereich
- Anschlussfugen



Silicon acetat

Sanitär-Silicon

Inhalt 310 ml

Art.-Nr. 225 xx

Dichtstoffe

Einsatzbereich

- ▶ Montagebetriebe
- ▶ Glasereien
- ▶ Sanitärhandwerk
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe

Verarbeitung

Für eine einwandfreie Abdichtung sind die richtige Fugendimensionierung und eine entsprechende Vorbehandlung notwendig. **beko Silicon acetat** unter Flanken- und Druck in die Fuge einbringen. Anschließend mit **beko Glättemittel** und Fugenspachtel glätten. Wegen der Vielzahl von unterschiedlichen Untergründen wird eine Haftungsprüfung vor Anwendung empfohlen. Für optimale Fugendimensionierung die DIN 18540 beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte Hinterfüllmaterial verwendet werden.

Hinweise

- ▶ Haftflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen.
- ▶ Teer und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftuntergrund nicht geeignet.
- ▶ Bei schlechter Haftung Voranstrich (Primer) verwenden.
- ▶ Oberfläche nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln behandeln.
- ▶ Nicht auf verzinktem Metall und Buntmetallen verwenden.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

Technische Daten

Basis	Siliconkautschuk, acetatvernetzend		
Verarbeitbar	ab +5° C bis max. +40° C		
Temperatur	beständig von -50° C bis +150° C		
Hautbildezeit	ca. 10 Minuten (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)		
Aushärtung	2 mm/Tag (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)		
Dichte	ca. 1,1 g/cm³		
Shore-A-Härte	ca. 25		
Dauerbewegungsaufnahme	max. 25%		
Zugfestigkeit	0,5 N/mm²		
Rückstellvermögen	ca. 90%		
Volumenänderung	ca. 5%		
Überstreichbar	Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien		
Haltbarkeit	12 Monate (ungeöffnet)		
Lagerung	bei +5° C bis +30° C; trocken		
Inhalt / Verpackung	20 Stück/Karton	1200 Stück/Palette	
Bestellnummern / Farben	225 01 transparent 225 05 betongrau	225 02 weiß 225 07 bahamabeige	225 04 manhattan 225 10 schwarz

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: August 2012.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Technische Infos:
www.beko-group.com