

Sprühfett

Spezial mit PTFE

► Profiqualität

Merkmale

- Unschmelzbares Fett (ohne Tropfpunkt)
- Optimale Gleiteigenschaften durch PTFE
- Sehr gute Hochdruckbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis +260°C
- Gute Haftung auf Oberflächen
- Korrosionsschützend
- Optimale chemische Beständigkeit
- Wasserabweisend
- Gute Wasserfestigkeit
- Verlängerte Standzeit von Maschinen
- Senkt Betriebskosten

Verarbeitungsvorteile

- Universell einsetzbar
- Optimale Dosierbarkeit
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar

Anwendungsbereiche

- Maschinenbau
- Scharniere und Gleitführungen
- Wälz- und Gleitlager
- Baumaschinen-, LKW- und PKW-Wartung
- Gelenke



Sprühfett

Spezial mit PTFE

Inhalt 400 ml
Art.-Nr. 298 10 400

Aerosole

Einsatzbereich

- ▶ Baugewerbe
- ▶ Baustoffindustrie
- ▶ Landwirtschaft
- ▶ Kraftfahrzeugbetriebe
- ▶ Chemische Industrie
- ▶ Gießereien

Verarbeitung

Grobe Verunreinigungen an den Oberflächen entfernen. **TecLine Sprühfett Spezial mit PTFE** kommt dünnflüssig aus der Dose und dickt dann zu einer haftstarken Schmierfettmasse ein. Sie widersteht hohen Drücken und Temperaturen und ist beständig gegen Feuchtigkeit und chemische Einflüsse. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit kann **TecLine Sprühfett Spezial mit PTFE** auch da noch verwendet werden, wo übliche Lithiumseifenfette abschmelzen.

Hinweise

- ▶ Vor Gebrauch Dose schütteln.
- ▶ Nicht für Feinmechanik geeignet (z.B. Schließzylinder).
- ▶ Nicht im Lebensmittelbereich anwenden.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	Mineralöl mit anorganischem Verdicker und zusätzlichen Additiven		
Verarbeitbar	ab +5° C bis max. +40° C		
Temperatur	beständig von -25° C bis +220° C (kurzfristig +260° C)		
Farbe	braun		
Geruch	lösemittelartig		
Dichte	0,683 g/cm ³		
Haltbarkeit	ca. 2 Jahre		
Lagerung	bei Raumtemperatur, trocken		
Inhalt / Verpackung	Dose 400 ml	12 Stück/Karton	840 Stück/Palette

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: Juni 2012.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Technische Infos:
www.beko-group.com

Art.-Nr. 298 10 400 9