

W-Stop

Reparaturdichtmasse

► Hochelastisch

Merkmale

- Sofortdichtend
- Faserverstärkt
- Gebrauchsfertig
- Witterungsbeständig
- Dauerelastisch und dehnfähig
- Frostunempfindlich
- Hohe Spaltüberbrückung
- Bis -10° C verarbeitbar
- Spachtel- und verstreichbar

Verarbeitungsvorteile

- Auftrag bei Regen und Schnee möglich
- Auch unter Wasser anwendbar
- Hohe Haftfähigkeit auf fast allen Untergründen
- Spaltüberbrückung von mehreren Millimetern Breite
- Haftung ohne Primer
- Mit Farbe überstreichbar

Anwendungsbereiche

- Schließen von Rissen und Löchern
- Abdichtung an Dächern, Lüftungsrohren und -kanälen, Abwasserrohren, Lichtkuppeln, Blechverkleidungen usw.
- Haftet auf Stein, Mauerwerk, Beton, Ziegel, Glas, Wellasbest, Bitumenbahnen u. Dachpappe, Teer, Metall, Blechen wie z.B. Kupfer, Zink, Blei, Alu sowie Holz und Hart-PVC



W-Stop

Reparaturdichtmasse

Inhalt 310 ml

Art.-Nr. 237 1 310

Inhalt 1 Liter

Art.-Nr. 237 1 1000

Dichtstoffe

Einsatzbereich

- ▶ Baugewerbe
- ▶ Spenglerhandwerk
- ▶ Zimmerhandwerk
- ▶ Fassadenbau
- ▶ Lüftungsbau
- ▶ Metallbau

Verarbeitung

Die Dichtflächen von Schmutz und losen Teilen befreien. **beko W-STOP** mit einem Pinsel, Spachtel oder **beko JET-LEIMER** dick auftragen und rechtwinklig zum Riss verstreichen. **beko W-STOP** dichtet sofort und bei jedem Wetter; auch auf feuchten Oberflächen und sogar unter Wasser. In extremen Fällen Glasvlies einlegen bzw. nach ein paar Tagen eine zweite Schicht **beko W-STOP** aufbringen. Poröse Untergründe möglichst grundieren.

Hinweise

- ▶ Dose vor dem Gebrauch gründlich aufrühren.
- ▶ Eine Materialverträglichkeit ist vor der Anwendung zu prüfen.
- ▶ Nicht geeignet für Sandstein, Marmor, Styropor, PVC-Folien und lösemittlempfindliche Materialien.
- ▶ Werkzeuge mit Nitroverdünnung reinigen.
- ▶ Nicht über +40°C lagern.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	Synthesekautschuk, faserverstärkt			
Härtungssystem	durch physikalische Trocknung			
Verarbeitbar	von -10° C bis +40° C			
Temperatur	beständig von -25° C bis +100° C			
Hautbildezeit	2 - 10 Minuten			
Ergiebigkeit	1 - 2 Liter/m²			
Durchhärtung	1 - 1,5 mm in 24 Stunden			
Farbe	grau			
Dichte	ca. 0,95 kg/l			
Standvermögen	standfest			
Viskosität	pastös, elastisch			
Shore-A-Härte	ca. 20			
Bruchdehnung	ca. 120%			
Haltbarkeit	24 Monate, ungeöffnet			
Lagerung	bei ca. +25° C, frostunempfindlich			
Inhalt / Verpackung	Kartusche 310 ml	12 Stück/Karton	1440 Stück/Palette	Art.-Nr. 237 1 310
	Dose 1 Liter	6 Stück/Karton	480 Stück/Palette	Art.-Nr. 237 1 1000
Zubehör	beko Jet-Leimer Art.-Nr. 260 100 805			

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: September 2012.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Technische Infos:
www.beko-group.com